

phoenix



phoenix



15x90
6"x36"



30x60
29,7x59,5 Rett.
12"x24"



14,8x59,5 Rett.
6"x24"



SUN



MOON



CANYON



RAINBOW



phoenix

Sun

15x90 . 6"x36"



phoenix

Moon

30x60 . 12"x24"

mosaico 30x30 . 12"x12"







phoenix

Canyon

15x90 . 6"x36"
mosaico 30x30 . 12"x12"

phoenix

Rainbow

30x60 . 12"x24"

15x90 . 6"x36"







TECHNICAL SECTION

phoenix

MOON



30x60 - 12"x24"

7679681 Nat.

78 ●

29,7x59,5 - 12"x24"

7679731 Rett.

85 ●



14,8x59,5 - 6"x24"

7679961 Rett.

93 ●



15x90 - 6"x36"

7670049 Nat.

87 ●

SUN



30x60 - 12"x24"

7679691 Nat.

78 ●

29,7x59,5 - 12"x24"

7679741 Rett.

85 ●



14,8x59,5 - 6"x24"

7679971 Rett.

93 ●



15x90 - 6"x36"

7670059 Nat.

87 ●

Gres porcellanato con colorazione in massa.
Porcelain stoneware with mass colouring.
Grès cérame avec pâte colorée.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.

CANYON



30x60 - 12"x24"
7679701 Nat. **78 ●**

29,7x59,5 - 12"x24"
7679751 Rett. **85 ●**




14,8x59,5 - 6"x24"
7679981 Rett. **93 ●**



15x90 - 6"x36"
7670069 Nat. **87 ●**

RAINBOW



30x60 - 12"x24"
7679721 Nat. **78 ●**

29,7x59,5 - 12"x24"
7679761 Rett. **85 ●**



14,8x59,5 - 6"x24"
7679991 Rett. **93 ●**



15x90 - 6"x36"
7670079 Nat. **87 ●**

phoenix

Decori. Decors. Decorations. Dekore. Декор.

MOSAICO 5x5 2"x2" 124 ●

30x30 12"x12"




7679771 Moon



7679781 Sun



7679791 Canyon




7679801 Rainbow

BRICK 5x15 2"x6" 124 ●


30x30 12"x12"




7679811 Moon



7679821 Sun



7679831 Canyon



7679841 Rainbow

Gres porcellanato con colorazione in massa.
 Porcelain stoneware with mass colouring.
 Grès cérame avec pate colorée.
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
 Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.







Pezzi speciali. Trims. Pieces spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



Battiscopa 14 ▲
 7,5x30 . 3"x12"

7679682 Moon
 7679692 Sun
 7679702 Canyon
 7679722 Rainbow


Imballi. Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка.

| |  mm |  PCS / BOX |  M2 / BOX |  BOX / PLT |  M2 / PLT |  KG / PLT |
|-----------------------|---|--|---|--|---|---|
| 30x60 | 9 | 7 | 1,26 | 40 | 50,40 | 1040 |
| 29,7x59,5 Rett. | 9 | 7 | 1,24 | 40 | 49,60 | 1000 |
| 15x90 | 9 | 7 | 0,945 | 48 | 45,36 | 884,544 |
| 30x30 Mosaico - Brick | 9 | 11 | 1 | - | - | - |
| Pezzi speciali | | | | | | |
| 7,5x30 Battiscopa | - | 32 | 9,60 ml | - | - | - |


Posa consigliata.

Recommendend installation. Installation recommandée. Installation empfohlen. Установка рекомендуется.

1/2 NO - NO - NON - NEIN - HET



1/4 SI - YES - OUI - JA - ДА



Fuga minima consigliata.


















Advised minimum joint. Joint minimal conseillé. Empfohlte fugе. Минимальный рекомендованный шов между плитками.



FUGA 2 mm
 PER RETTIFICATO



FUGA >3 mm
 PER NATURALE

|  GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ | | GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | |  Bla GL | |
|---|--|--|---|---|--|--|
| Simbologia Symbols Symboles Symbole Simbologias Символы | Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристики | Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения | Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime | Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение | Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания | |
|  | Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон | % | +/- 0,4 | +/- 0,6 max | UNI EN ISO 10545-2 | |
|  | Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон | % | +/- 0,4 | +/- 0,5 max | UNI EN ISO 10545-2 | |
|  | Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок | % | +/- 0,4 | +/- 0,6 max | UNI EN ISO 10545-2 | |
|  | Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad Плоскостность | % | +/- 0,4 | +/- 0,5 max | UNI EN ISO 10545-2 | |
|  | Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина | % | +/- 5,0 | +/- 5,0 max | UNI EN ISO 10545-2 | |
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение | % | < 0,2 | ≤ 0,5 | UNI EN ISO 10545-3 | |
|  | Storzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие | N | > 1600 | ≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5 | UNI EN ISO 10545-4 | |
|  | Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва | N/mm² | > 40 | ≥ 35 | UNI EN ISO 10545-4 | |
|  | Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение | °MK (-1) | 7,0 | metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение | UNI EN ISO 10545-8 | |
|  | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры | - | resiste résiste widerstandsfähig resiste стойкий | metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение | UNI EN ISO 10545-9 | |
|  | Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен | - | ≥ 3 | 3 MIN | UNI EN ISO 10545-14 | |
|  | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам | - | conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует | MIN GB | UNI EN ISO 10545-13 | |
|  | Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей | - | MIN GLB | secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции | UNI EN ISO 10545-13 | |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость | - | resiste résiste widerstandsfähig resiste стойкий | richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение | UNI EN ISO 10545-12 | |
|  | Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость | - | stabile stable stabil estable стойкий | metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение | DIN 51094 | |



E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY
 The list of our items certified by "UNI" is available for our customers
 Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI
 Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikel die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden
 La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela.
 Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI

LA COSTANTE RICERCA TECNOLOGICA SI RISERVA DI APPORTARE SOLUZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PROPOSTO NEL CATALOGO.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

IN VIEW OF CONSTANT TECHNOLOGICAL RESEARCH, WE RESERVE THE RIGHT TO PROVIDE IMPROVED SOLUTIONS COMPARED TO THOSE PROPOSED IN THE CATALOGUE.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTANTE SE RESERVE D'APPORTER DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS PROPOSEES DANS LE CATALOGUE.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

AUF GRUND DER STÄNDIGEN TECHNOLOGISCHEN FORSCHUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, VERBESSERUNGEN AN DEN IM KATALOG ANGEBOTENEN LÖSUNGEN VORZUNEHMEN.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

phoenix



SAIME CERAMICHE

Via Abetone Inferiore, 24
41053 Maranello MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 830313
+39 0536 832533
+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa:
NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Via Ghiarola Nuova, 101
41042 Fiorano Modenese MO Italy
Tel. +39 0536 869411
Fax +39 0536 837321
info@riwal.it
www.riwal.it



“”
Ceramics of Italy